

- Eriti hea valgumisvõime
- Tasane pind
- Imav
- Madala leelisusega (ph<11)
- M1 Kvaliteedi klass

### Kasutuskohad

Hea täiteomadusega, eriti sileda pinna moodustav, tsemendi- ja polümeeripõhine põrandatastandussegu, erinevatele aluspindadele. Sobib suurepäraselt tasanduseks üldkasutatavatele põrandakatetele ning looduskivi-, keraamilistele plaatidele ja puitpõrandatele. Sobib kasutamiseks koos elektri- ja vee põrandaküttesüsteemidega. Pumbaga pealekantav. Sisetingimustes.

### Aluspind

Aluspind peab olema tugev, koormust kannatav, kuiv ja puhas (rasva-tolmu-mustuse ja õlivaba), et aluspind nakkuks paremini. Tsemendi- ja kipsipõhised aluspinnad tuleb parema nakke saavutamiseks eelnevalt lihvida või freesida ja tolmuimejaga hoolikalt puhastada. Juhul, kui aluspinnas ei olda kindlad, tuleb prooviks katta algul väike pind. Juhul, kui kaetav aluspind ei ole hea (eelnevalt kirjeldatud) kvaliteediga, tuleb pind puhastada hoolikalt, eemaldades pehmed- ja halvasti kinni olevad kihid nt. liimijäägid, tasandusjääd, vanad katted jne. Aluspinda soovitatakse harjaga pühkida, lihvida ja lõpuks tolmuimejaga hoolikalt puhastada. Ehitisel peab olema vettõpidav katus ukсед ja aknad suletavad. Enne tasandussegu kasutamist, tuleb aluspind kruntida vastavalt juhendile Lakka Põrandadispersiooniga. Imavatel pindadel nt. poorsetel pindadel, tuleb kruntida kaks korda.

### Kasutusjuhend

1. Sega 20kg Lakka PFS 1700 4,4-5,2 liitri külma puhta veega. Vee kogus on olenevalt pakusest, ja tabeli tingimusi arvestades.
2. Lisage pulber vette, samaaegselt segumiksriga segades, kuni moodustub ühtlane, tükkideta vedel mass. Valmissegu valage või pumbake aluspinnale. Segu laiali ajamiseks kasutage pahtlilabidat, liipi või segukammi. Soovitud kihi paksus valada ühe valuga.

- Kasutustemperatuur: +10...+22 °C
  - Töötlemisaeg: 20-30 min\*
  - Käidav: 1-1,5 h\* pärast
  - Katmine: 24 h\* pärast
- \*Mõõdetud +20C ja 55% õhuniiskuse juures.

Tehnilised andmed	
Kulu	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm
Soovitatav kihi paksus	2 - 50 mm
Veekulu	5,2 l (valu paksus 0-10 mm)
(liiter/20 kg	4,8 l (valu paksus 10-20 mm)
kuivainet)	4,4 l (valu paksus 20-50 mm)
Sideaine	Eritsemendisegu
Täiteaine	Jahvatatud lubjakivi <0,5 mm
Lisaaine	Töötlemist parandavad lisaained
Survetugevusklass	C35
Tuleklass	A1 (EN 13501-1)
Säilivusaeg	6kuud valmistuspäevast, avamata pakend, kuivas, maast kõrgemal.
Pakendi suurus	20kg ja 750kg



Kuivamisega ei saa lühendada nt. temperatuuri tõstmise või ruumi tuulutamisega. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada tasanduskihi pragunemist või mittekõvenemist. Juhul kui ruumis on normist kõrgem temperatuur ja madal suhteline õhuniiskus või kui päike paistab otse valule peale, tuleb põrand katta kaitsekilega, kohe kui tasandussegu on käidav. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult varakult, põrandakuivamise ja kõvenemise järel, millega välditakse pinna "ülekuivamist", pragunemist ja tasanduskihi lahti tulemist.

Juhul, kui põrandatastandusest on möödunud üle kahe päeva, töödeldakse tasanduspind järelhooldusvahendiga või kaetakse kilega peale viimast tasandusvalu.

